

FLEX

Silikonmassa

Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120



2037/87
RISEFR AA-032



Brandklassad tätningssmassa

TILLVERKARE

FireSeal AB
Box 7091
164 07 Kista

PRODUKTBESKRIVNING

FLEX är en RTV-1 silikonmassa som rekommenderas för användning både inom- och utomhus där höga krav ställs på elasticitet, hållfasthet och åldringsbeständighet. Den härdade silikonmassan hindrar genomträngning av eld, rök, gas, vatten, damm och ljud samt tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka eller deformeras. Vidhäftningsförmågan är god till de flesta förekommande byggnadsmaterial såsom puts, stål, aluminium, plast och glas vid installation enligt anvisningar.

ANVÄNDNING

FLEX är testad och godkänd för brandtätning av mängd olika konfigurationer, genom-föringar och håltagningar i brandcells begränsande byggnadskonstruktioner

- VOC godkänd inom kraven för: "M1 Emission class for building material" & "Rekommenderas" av BVB
- Åldersbeständigt
- Ljuddämpande
- Vattenavvisande
- Flexibel- tillåter rörelser i genomföringselementen

TEKNISK SUPPORT

Kontakta FireSeal AB för teknisk support eller annan assistans.

TEKNISKA DATA

Färg:	svart och vit
Bearbetningstid:	10 - 30 min.
Härdtid:	≤ 3 mm/ 24 tim
Hårdhet, Shore A:	20 enheter
Draghållfasthet:	0,7 Mpa
Flexibilitet:	±50 %
Max arbetstemp.:	250°C
Min installationstemp.:	+5°C
UV-beständighet:	Mycket god

FÄRG, FÖRPACKNING, LAGRING

FLEX levereras som standard i 310 ml patroner

Lagringstid för massan är 12 månader förvarad i obruten förpackning vid eller under 23 °C. Se bäst-före-datum på patronen.

INSTALLATION

Se separat installationsanvisning (FS-TP1901-03)